

Pentol Holzschutz

Bahnhofstrasse 36

CH-5502 Hunzenschwil

Tél. +41 (0)62 889 00 70

Fax +41 (0)62 889 00 71

Pento-Fluid Silverwood

Description générale

Caractéristiques

Pento-Fluid Silverwood est un produit à pores ouverts, diluable à l'eau avec une très bonne pénétration pour le traitement de pré-gisaillement de façades. La protection antibleu dure pendant des années grâce à sa combinaison unique de biocides. Son corps solide élevé de 45% réduit fortement le retrait et la dilatation du bois et le protège efficacement contre l'humidité.

Domaines d'application

Façades en épicéa, mélèze, douglas.

Prescriptions d'application

Préparation du fond

Le bois à traiter doit être exempt de graisse, de cire et de poussière. Les bois riches en résine doivent être nettoyés avec du diluant nitro. De meilleurs résultats sont obtenus si le bois a été exposé pendant quelques semaines aux intempéries avant le traitement. Humidité maximale tolérée du bois: 15%. Demander notre fiche spéciale avec nos conseils techniques.

Application

Appliquer en 1 couche avec Airmix, Vacumat, pinceau ou brosse. Traiter également les parties frontales.

Température d'application

10°C minimum. Ne pas traiter le bois gelé.

Rendement

Environ 7-10 m² par litre et couche selon le support.

Séchage

Sec au toucher: 4- 6 heures

Dur: 36-72 heures

Toutes les données dépendent de l'épaisseur de la couche appliquée, de la température et de l'humidité de l'air.

Comme le produit est à base d'huiles naturelles avec un séchage par oxydation de longue durée, la formation de taches blanches est possible par temps pluvieux pendant les premiers jours après l'application.

Traitement ultérieur

Ne pas faire un traitement ultérieur avec un autre produit.

Traitement de rénovation

Un traitement de rénovation n'est pas prévu, car il s'agit d'un traitement de prégrisaillement.

Dilution

Pento-Fluid Silverwood ne doit pas être dilué.

Nettoyage de l'outillage

Avec de l'eau ou un solvant spécial pour peintures diluables à l'eau.

Remarques spéciales

Demander notre fiche spéciale avec nos conseils techniques.

Mesures de protection et de précaution

Mesures de protection

Ne pas avaler. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation.

Mesures de précaution

Pento-Fluid Silverwood contient des huiles naturelles. C'est la raison pour laquelle il faut faire sécher en plein air les chiffons et les filtres imbibés pour éviter leur auto-inflammation.

Ne doit pas être utilisé pour le traitement de locaux, dans lesquels sont produits, manufacturés, emmagasinés ou vendus des denrées alimentaires ou des fourrages.

Stockage

Seulement dans les bidons d'origine bien fermés. Protéger du gel et de la chaleur. Durée de stockage: au moins 1 année dans le bidon original non entamé.

Elimination

Vider les emballages complètement. Remettre les bidons en plastique aux déchets ou au recyclage, les bidons en fer blanc au recyclage ou à la décharge. Les résidus de produit sont des déchets spéciaux.

Caractéristiques techniques

Agents actifs

0.9 % iodopropinyl-butylcarbamate, 0.49 % 4,5-dichlor-2-octyl-4-isothiazoline-3-on.

Autres composants

Résines alkydes à l'huile de lin et de poisson, eau, cires, siccatif de séchage coce-zn, produit de conservation, pigments.

Teinte

Gris argent 3000, gris béton 4500.

Degré de brillance

Mat.

Point d'inflammation

Ininflammable.

Densité

+/- 0.95 g/cm³

Classe de toxicité

Libre.

Ecotoxicité

Ne pas laisser infiltrer dans les eaux, les canalisations ou le sol.

Classe de danger transport ADR

Non soumis.

No UN

—

Code d'élimination ODS

Licences + Procès verbaux

OFSP T No

94848

OFEFP No

243049

FAT

Champ d'application: A.3.

Ces informations techniques, que nous communiquons afin d'aider l'acheteur par nos expériences, sont données en toute conscience et selon l'état actuel des connaissances dans ce domaine. Il est cependant impossible de mentionner toutes les particularités et éventualités dans cette fiche technique. Dans les cas spéciaux, veuillez consulter nos conseillers techniques. La dernière édition

est disponible sur internet sous **www.pentol.ch** et peut être imprimée.

Valable dès: juillet 2006

Représentation et distribution pour la Suisse romande:

Stemmer S.A., Vernis et peintures en gros, Rte de Brent 3, CP 33, 1816 Chailly-Montreux,
Tél. 021 964 12 21, Fax 021 964 45 19, www.stemmersa.ch, E-Mail info@stemmersa.ch